

GOTOWA BIAŁA GŁADŹ POLIMEROWA - 114

- gotowa do użycia biała gładź polimerowa
- mocno tiksotropowa – idealna aplikacja pacą
- aplikacja ręczna i maszynowa
- idealna do nakładania wałkiem
- łatwa w nakładaniu i szlifowaniu
- doskonała przyczepność i odporność na pękanie
- tworzy idealnie gładkie powierzchnie
- bezpływowa



WŁAŚCIWOŚCI

alabaster® START&FINISH – gotowa biała gładź polimerowa produkowana jest na bazie dyspersji organicznej oraz mineralnych wypełniaczy. W swoim składzie zawiera żywicę polimerową, która gwarantuje doskonałą adhezję do różnych podłoży, plastyczność produktu oraz poprawia parametry wytrzymałościowe. Posiada właściwości mikrozbijające, idealna do nakładania ręcznego i mechanicznego. Po nałożeniu tworzy powłokę oddychającą i paroprzepuszczalną, po wyschnięciu łatwo się szlifuje zachowując bardzo dobre parametry wytrzymałościowe. Ściany i sufity po nałożeniu masy szpachlowej alabaster® START&FINISH uzyskują śnieżnobiałą, łatwą do malowania powierzchnię. Tworzy doskonały efekt końcowy - idealnie gładkie ściany i sufity.

ZASTOSOWANIE

alabaster® START&FINISH stosowana jest do:

- ostatecznego wyrównywania i wygładzania powierzchni pod malowanie i tapetowanie
- łączenia płyt gipsowo-kartonowych z użyciem taśmy zbrojącej
- maskowania łbów wkrętów używanych do płyt g-k
- wypełniania spoin pomiędzy płytami g-k
- wypełniania drobnych ubytków

Masa stosowana jest na wyprawach tynkarskich, płytach gipsowo-kartonowych, powłokach malarskich, gładziach podkładowych oraz na podłożach porowatych: cegły, bloczki, kamień naturalny.

Do stosowania wewnątrz budynków w pomieszczeniach nienarażonych na oddziaływanie wilgoci.

Wyrób stanowi doskonałą warstwę pod malowanie wszystkimi rodzajami farb.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I WYKONANIE

Podłoże musi być suche i stabilne, mocno związane, wolne od kurzu i zafuszczeń. Płyty gipsowe powinny być zamontowane stabilnie. Podłoża mocno chłonne przed szpachlowaniem należy zagruntować odpowiednim gruntem (alabaster® GRUNT-U lub alabaster® GRUNT-S).

alabaster® START&FINISH przed użyciem dokładnie wymieszać, ewentualnie rozcieńczyć niewielką ilością wody (do 1%). Do wymieszania należy używać wyłącznie czystych pojemników i narzędzi.

Gładź nanosić na podłoże za pomocą stalowej nierdzewnej pacy od 1mm do 3mm, do uzyskania równej gładkiej powierzchni. Nie należy przekraczać maksymalnej grubości pojedynczej warstwy. Drugą warstwę nanosić po wyschnięciu pierwszej.

START & FINISH

alabaster®

Aplikacja wałkiem lub agregatem hydrodynamicznym wymaga gładzenia również narzędziami ze stali nierdzewnej. Po wstępnym wyschnięciu można przetrzeć drobną gąbką i jeszcze raz wygładzić nożem do gładzi, uzyskując obróbkę bezpyłową. Po całkowitym wyschnięciu dodatkowo można powierzchnię przeszlifować siatką lub papierem ściernym o granulacji 200 lub drobniejszym. Oczyszczyć z pyłu powstałego podczas szlifowania. Malowanie i tapetowanie należy poprzedzić gruntowaniem podłoża zgodnie z zaleceniami producenta farby lub tapety.

Zawiera produkty biobójcze. W razie kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody, skontaktować się z lekarzem.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, normami oraz zasadami sztuki budowlanej.

DANE TECHNICZNE

Temperatura wykonania prac (powietrza, podłoża, preparatu) od +5°C do + 25°C

Grubość warstwy do 3mm

Czas schnięcia w zależności od nałożonej warstwy i warunków otoczenia ok. 5-6h/przy warstwie 1mm

Wydajność ok. 1,5kg/1m² przy warstwie o grubości 1mm

Reakcja na ogień E

Produkt zgodny z EN 15824:2017
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 03/2022/SF
System Zarządzania Jakością wg ISO 9001

PRZECHOWYWANIE I TERMIN WAŻNOŚCI

Produkt przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5°C do 25°C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia, przegrzania i przemrożenia.

Okres przydatności produktu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

BEZPIECZEŃSTWO

Prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, podczas stosowania należy przestrzegać przepisów BPH. Chronić przed dziećmi. Produkt zawiera mieszaninę 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu i 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i twarzy.

OPAKOWANIA

5kg, 17kg

PRODUCENT



PMB YARD Sp. z o.o.

ul. Pomorska 53

70-812 Szczecin

NIP: PL 9552387042



tel./fax +48/91/4693246



yard@alabaster-yard.eu



www.alabaster-yard.eu



Data aktualizacji karty: 2022-05-04

PRODUKTY DLA PROFESJONALISTÓW