

MEMBRANA

alabaster®

JEDNOSKŁADNIKOWA FOLIA W PŁYNIE - 108

- gotowa do użycia
- łatwa aplikacja
- doskonała przyczepność do podłoża
- tworzy elastyczną, wodoszczelną powłokę o właściwościach izolacyjnych
- idealna do uszczelniania powierzchni o dużej intensywności zawilgocenia
- do wewnątrz i na zewnątrz (pod płytki, np.: tarasy)
- do kuchni, łazienek, natrysków, toalet, suszarni itd.
- do stosowania w systemach ogrzewania podłogowego



Produkt przeznaczony jest na podłoża betonowe, tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne, tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, płyty OSB, jastrychy.

WŁAŚCIWOŚCI

alabaster® Membrana - gotowa do użycia jednoskładnikowa folia płynna produkowana na bazie żywicy akrylowej dedykowana do wykonywania elastycznych, szczelnych powłok przeciwwilgociowych pod okładziny ceramiczne i kamienne. Po związaniu tworzy elastyczną, odporną na zawilgocenia powłokę. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością i elastycznością. Nie zawiera rozpuszczalników ani szkodliwych plastyfikatorów.

Do podłoży pionowych i poziomych. Dzięki swej wysokiej elastyczności pokonuje naprężenia podłoża, przez co może być również nakładana w miejscach szczególnie narażonych na mikropęknięcia (poniżej 1mm).

ZASTOSOWANIE

Folia izolacyjna alabaster® MEMBRANA - przeznaczona jest do powierzchniowego uszczelnienia podłoża narażonych na intensywne zawilgocenia (kuchnie, łazienki, toalety, pralnie, kabiny prysznicowe) przed układaniem płytek ceramicznych, kamiennych, dekoracyjnych.

Nadaje się do wykonywania powłok przeciwwilgociowych w systemach ogrzewania podłogowego.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I WYKONANIE

Podłoże powinno być równe, nośne, suche, odtłuszczone i zagruntowane odpowiednim preparatem gruntującym np.: alabaster® GRUNT-U lub GRUNT-S. Powłoki słabo związane z podłożem, luźne, osypujące się cząstki należy całkowicie usunąć. Nierówności i ubytki podłoża uzupełnić.

Wszystkie podłoża pyliste, wykonane z materiałów gipsowych i pochodnych należy przeszlifować i odpylić.

alabaster® MEMBRANA - produkowana jest w postaci gotowej do użycia pasty, której nie wolno łączyć z innymi materiałami. Po otwarciu zawartość opakowania dokładnie wymieszać wiertarką wolnoobrotową.

W pierwszej kolejności uszczelnić szczeliny dylatacyjne, naroża, przepusty rurowe, kratki ściekowe stosując specjalną taśmę, narożniki lub mankiety uszczelniające wtapiając ich brzegi w zaprawę.

Masę uszczelniającą rozprowadzić równomiernie na całej powierzchni twardym pędzlem, wałkiem, pacą stalową lub agregatem natryskowym. Nanosić co najmniej w dwóch warstwach.

Kolejne warstwy nanosić po wyschnięciu poprzedniej.

PRODUKTY DLA PROFESJONALISTÓW

MEMBRANA

Po 12h od aplikacji ostatniej warstwy folii można przystąpić do układania płytek ceramicznych.

Nowo nałożoną powłokę hydroizolacyjną chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. Niska temperatura i brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłużają czas wysychania folii. W trakcie przyklejania okładziny ceramicznej, nie uszkodzić wykonanej powłoki hydroizolacyjnej.

DANE TECHNICZNE

Zdolność krycia rys: 0,5 mm

Przyczepność: min. 1,0 MPas

Wydajność: 1,0-1,4 kg/m² na 1mm warstwy

Gęstość: ok. 1,4 kg/dm³

Nasiąkliwość
powierzchniowa przez
24h: 4,8%

Czas schnięcia 1mm
warstwy: 2-4h

Mocowanie płytek: po min. 12h

Temperatura wykonania
prac (powietrza,
podłoża, preparatu): od +5° do +25° C

Produkt zgodny z EN 14891:2012; EN 14891:2012/AC:2012
DWU nr 04/2022

Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP)
System Zarządzania Jakością wg ISO 9001

PRZECHOWYWANIE I TERMIN WAŻNOŚCI

Produkt przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5°C do 25°C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia, przegrzania i przemrożenia.

Okres przydatności produktu wynosi 24 miesiące.

alabaster®

BEZPIECZEŃSTWO

Prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, podczas stosowania należy przestrzegać przepisów BPH. Chronić przed dziećmi. EUH208 - Zawiera mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Zawiera środki ochrony produktów w czasie ich przechowywania, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (UE) nr 528/2012 art. 58(3).

Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i twarzy. W razie kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody, skontaktować się z lekarzem.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, normami oraz zasadami sztuki budowlanej.

OPAKOWANIA

1,5kg; 5kg; 10kg; 15kg

PRODUCENT



PMB YARD Sp. z o.o.

ul. Pomorska 53

70-812 Szczecin

NIP: PL 9552387042



tel./fax +48/91/4693246



pmbyard@alabaster-yard.eu



www.alabaster-yard.eu



Data aktualizacji karty: 2024-03-27

PRODUKTY DLA PROFESJONALISTÓW